

SPINNAKER YACHT VARNISH

scheda tecnica



POLYURETHANE SATIN

SPINNAKER Polyurethane Satin Yacht Varnish

Vernice semilucida monocomponente tixotropica – densa. Per interni. Ha caratteristiche e destinazione di uso simili al tipo **EGGSHELL** ma, quando giunge ad essiccazione, il suo film appare meno opaco mettendo maggiormente in risalto la venatura del legno. SPINNAKER **Polyurethane Satin** è idonea a sopportare gli sbalzi termici dei piatti e superfici calde, acqua bollente, resistere ai cosmetici, alcool ecc.

SPINNAKER **Polyurethane Satin** é **COD...** (Coat Over Dry – mano su asciutto senza carteggiare – entro le 48 ore nel periodo estivo, 72 nel periodo invernale) con risparmio di manodopera sino al 70 % ed è vero.

Basta provare come corre il lavoro quando si elimina la carteggiatura e ci si può concentrare meglio alla fase di verniciatura. SPINNAKER **Polyurethane Satin** garantisce sempre la stessa intensità di tono anche nei ritocchi.

Caratteristiche tecniche

Tipo: monocomponente

Gloss: satinato

Colore: ambrato trasparente

Densità: 0.91 Kg/dm³

Viscosità: 100 secondi DIN cup 4 mm

Residuo secco: 40+/-2 %

Spessore raccomandato: 70 micron +/-2 %

Temperatura di applicazione: tra 8°C e 30°C (50-85°F). Umidità dell'aria sotto 75%

Essiccazione a 20°C: fuori polvere 1 ore - ricopertura tra 24 ore.

Proprietà

SPINNAKER **Polyurethane Satin** protegge, mantiene ed esalta la venatura del legno.

Di facile applicazione sia a pennello che a rullo grazie all'ottima dilatazione.

Ideale per tutti i legni interni.

Dopo avere atteso 24 h si dà una leggera carezza al legno con carta 280 - 320 per togliere eventuali impurità (tempo da impiegare per 5mq – 2 minuti), si passa il panno antipolvere e si dà la mano successiva. La leggera carteggiatura intermedia lascia una superficie con più corpo e permette di avere una traccia per applicare la nuova mano.

SPINNAKER YACHT VARNISH

scheda tecnica



Preparazione superficie e ciclo verniciatura

Assicurarsi che la superficie sia pulita ed asciutta e priva di grasso

Legno nuovo

- 1) Carteggiare leggermente con carta 220-240 nel senso della vena del legno
- 2) Applicare la prima mano diluita al 20-30% con White Spirit in modo che penetri bene nella grana del legno.
- 3) Attendere 24 h
- 4) Carteggiare con carta 320-360 per eliminare il "pelo del legno", spolverare con panno antipolvere.
- 5) Le successive mani, una ogni 24 h, potranno essere applicate anche senza diluizione o al massimo diluite del 5-10% a seconda della temperatura sempre con White Spirit.
- 6) Si consigliano dalle 2 alle 3 mani.

Legno verniciato riportato a nuovo

- 1) Prima di verniciare si deve controllare l'omogeneità del colore, dopo una sverniciatura o dopo la carteggiatura delle mani precedenti con carta 240-280. Si consiglia di bagnare abbondantemente tutti i legni con spugna e tanta acqua o con uno straccio. Se la tonalità che risulta è tutta uniforme bene, altrimenti bisogna carteggiare ancora e poi pulire il legno con Nautilus Teak & Wood Cleaner che sbianca e uniforma maggiormente. Se rimangono delle parti con della vernice, anche in profondità, si rischia l'effetto macchia di leopardo.
- 2) Seguire poi il ciclo di verniciatura come specificato nella sezione precedente dal punto 2.

Legno verniciato in buone condizioni

- 1) Carteggiare con carta 280-320 in modo da rendere facile l'ancoraggio delle successive mani
- 2) Applicare dalle 2 alle 3 mani, una ogni 24 h, diluita al massimo del 5-10% a seconda della temperatura con White Spirit.

Dati tecnici e commerciali

Confezioni: 1 lt. (12 pezzi ogni cartone);

Resa: appross. 13 mq/lt

Diluente: White Spirit;

Applicazione a pennello o rullo: di buona qualità

Applicazione spray: diluire 10-15%; ugello 1,5-1,8 mm; pressione Bar 2-3.

Raccomandazioni

Evitare l'applicazione con troppo vento e sotto il sole

Non applicare bagnato su bagnato e non fare troppo spessore